9. Pasta de Juntas Promat®

CE

DATOS TÉCNICOS	
Color	Blanco
Consumo en juntas	ca. 300 gr/m lineal
Consumo en emplastecido	ca. 250 gr/m^2
Valor pH	7 - 9
Densidad	900 Kg/m^3

Resistencia mecánica	
A flexión σ	1,0 N/mm^2 (tras 1 día)
	4,8 N/mm^2 (tras 28 días)
A compresión ⊥	2,0 N/mm^2 (tras 1 día)
	9,0 N/mm^2 (tras 1 día)

Descripción:
Mortero blanco seco que se mezcla con agua para formar una pasta moldeable especialmente diseñada para ser usada en el rejuntado de las placas PROMATECT®. Al endurecerse se adhiere de modo firme sobre la superficie sea de la pared sea del techo. Una vez aplicado el producto es transpirable y químicamente inerte.

Aspecto:
Polvo de color blanco.

Utilización:
Relleno de juntas entre placas. Alisado de la superficie de las placas. Emplastecido de las cabezas de los tornillos y grapas.

Caraterísticas principales:
Producto muy plástico y fino. Gran adherencia a las placas PROMATECT®. Fácil de trabajar.

Aplicación:
La pasta de Juntas puede trabajarse, una vez hecha la mezcla, durante 45 minutos. No utilizar la pasta a temperaturas inferiores a 5°C. Utilizar útiles de albañilería (espátula, llana) para aplicarla y alisarla.

La proporción de mezcla es de un saco de 20 Kg con 10,5 l de agua potable, añadiendo el polvo al agua. Se espera 2 minutos y se mezcla después a mano o con un agitador fino.

Embalaje y almacenamiento:
Se suministra en sacos de 20 kg. paletizados. Almacenar en lugar fresco y seco, sobre pallets de madera. Conservación: 6 meses.

10. Promat® Adhesivo K84

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Pastoso
Color	Gris claro
Temperatura de aplicación	entre 5 y 40° C
Densidad	1,7 Kg/m^3
Tiempo de agarre	12 horas a 20° C
Endurecimiento total	24 horas
Consumo aproximado	entre 1,2 y 1,8 Kg/m^2

Descripción:
Producto adhesivo de silicatos cálcicos alcalinos modificados en disolución acuosa con aditivos especiales y reforzado de fibra de vidrio. Está diseñado para ser usado cubierto por los elementos a adherir.

Aspecto:
Pasta gris maleable.

Utilización:
Sellado y unión de juntas entre placas cuando se precisa una estanqueidad extra, como en los sistemas de conductos. Debe aplicarse en toda la superficie a sellar/adherir. No usar como alternativa a la pasta de juntas, ni para tapar cabezas de tornillos o grapas.

Caraterísticas principales:
Adhesivo inorgánico de VOC nulo. No libera gases tóxicos y no es inflamable. Sella perfectamente las juntas en las que se aplica.

Aplicación:
Agitar antes de usarlo. Aplicar directamente sobre la superficie a colar. Al cabo de un minuto aprox. aplicar con fuerza la otra placa a pegar sobre la primera. El adhesivo endurece completamente en 12 horas.
Temperatura de aplicación entre 15 y 25 °C.
Las herramientas se limpian con agua.

Embalaje y almacenamiento:
Se suministra en botes de 15 Kg paletizados. Almacenar en lugares secos y al abrigo de las heladas. El local de almacenamiento debe mantener una temperatura superior a 5°C. Cuando permanece en botes sin abrir, su periodo de caducidad es de seis meses.