

FICHA TÉCNICA: POLIETER 25FR

PRODUCTO	Espuma de Poliuretano
REFERENCIA	FR 25 47
DESIGNACIÓN	25 FR
TIPO	Polieter

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	LIMITES	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	NORMA
DENSIDAD	25.0+-1.0	kg/m ³	PQL001	ISO 845
ILD25%	122-164	N	PQL002	ISO 2439
ILD40%	150-202	N	PQL002	ISO 2439
ILD65%	298-403	N	PQL002	ISO 2439
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Min.110	%	PQL003	ISO 1798
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	min.120	kPa	PQL003	ISO 1798
DUREZA A LA COMPRESIÓN	4,4+-0.6	kPa	PQL004	ISO 3386/1
RESISTENCIA	min.30	%	PQL005	ASTM D 3574
DEFORMACIÓN REMANENTE A 75%	max.5.0	%	PQL006	ISO 1856
COMBUSTIBILIDAD	max.100	mm/min	PQL008	ISO 3795

* Valores obtenidos en laboratorio, pudiendo variar según la norma de ensayo.