



PROMASEAL-A

Masilla acrílica



Descripción:

PROMASEAL®-A es una masilla elastomérica monocomponente de resinas acrílicas para sellado resistente al fuego de juntas y pequeños huecos, pintable.

Características principales:

- Elástica y resistente.
- Cuando se somete al fuego se hincha ligeramente, aumentando la protección.
- Gran adherencia sobre los soportes.
- Admite el pintado posterior.
- Puede instalarse en paredes y forjados.

Utilización:

PROMASEAL®-A se puede utilizar como sellado de juntas en paredes y forjados con un movimiento máximo de 7,5%.

PROMASEAL®-A también se usa para sellado anular de huecos pequeños de paso de instalaciones: cables individuales, mazos de cables, conduits, tuberías...

Aplicación:

- Limpiar los soportes y las instalaciones, si fuera preciso, eliminando polvo, grasas, elementos desagregados, residuos, etc.
- Humedecer los soportes porosos o absorbentes con agua.
- Cuando sea exigible por el sistema, rellenar el hueco con una base o fondo de lana mineral.
- Aplicar PROMASEAL®-A mediante una pistola para masillas cuidando de que adhiera sobre las paredes laterales, con la profundidad adecuada.
- Alisar la masilla antes de que cree película con una espátula humedecida con agua.

Embalaje:

PROMASEAL®-A se suministra en cartuchos de 310 ml en cajas de 12 cartuchos.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar interior seco y fresco entre 5 y 35 °C y a salvo de heladas y del calor intenso. Conservación en estas condiciones y con los cartuchos sellados de origen: hasta 12 meses.

Los cartuchos ya abiertos no pueden conservarse, debe utilizarse todo el material a la mayor brevedad.

Seguridad:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

PROMASEAL®-A dispone de una Hoja de Datos de Seguridad que se entrega a solicitud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco / gris
Consistencia	Pastosa
Densidad	En húmedo: $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ En seco: $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de utilización	> 5 °C
Elasticidad	17,5 en alargamiento y en compresión
Contenido en sólidos	$86 \pm 5 \%$ en peso
Tiempo de secado (65% HR y 20°C)	Formación de película: 15 min. Pintado: 24 h
Reacción al fuego	Clase D-s2, d0
Categoría de uso	Clase Y1



Producto con Marcado CE para el uso previsto.
Declaración de Prestaciones disponible en el apartado de Documentos de nuestra web
www.promat.com/es-es/



Contacta con nosotros

Tel: 914 680 131
ventas@cir62.com
marketing@cir62.com
WWW.CIR62.COM